Clip/Clip F

Instruções de utilização

Descrição do produto:
Clip é um material fotopolimerizável para selagens e restaurações provisórias. A sua consistência elástica garante uma remoção fácil, também no caso de pequenas zonas retentivas, e faz com que não seja necessário um acabamento das cavidades. Desta maneira, a adaptação da restauração provisória será mais precisa.
O **Clip** está disponível em seringas de dosagem e também como **Clip Caps** para aplicação direta nas cavidades.
O **Clip F** contém fluoreto e liberta constantemente iões de fluoreto.

Indicações:
Restaurações provisórias de todas as classes. Tratamento provisório no âmbito da técnica de inlay e de onlay.

Modo de aplicação:
Efetuar a preparação, a base cavitária e a impressão como de costume. Enxaguar e secar a cavidade.

Seringa de Dosagem Clip:
Introduzir o **Clip** na cavidade com um instrumento adequado (condensador redondo, espátula, etc.).

Clip Caps:
Coloque o **Clip Caps** na abertura do aplicador e siga as respectivas instruções de utilização.
Girar o Caps no sentido desejado e remover a tampa protetora. Aplicar o **Clip** diretamente na cavidade, premindo a alavanca do aplicador lenta e uniformemente.

Procedimento ulterior:
Esculpir com material ligeiramente excessivo. Na técnica de inlay e onlay é necessário manter os pontos de contacto proximais livres do material, utilizando fio dental ou matriz, antes do endurecimento (para manter a mobilidade do dente).
Polimerizar durante 20 - 40 s (conforme a espessura da camada) com um fotopolimerizador convencional. A produção de luz deve ser de um mínimo de 500 mW/cm^2 nos aparelhos de polimerização pelo halogéneo e 300 mW/cm^2 nos aparelhos LED. Um período de 40 s é normalmente o suficiente para o endurecimento de camadas com uma espessura de 5 mm. Se não for possível chegar com o guia de luz suficientemente perto, necessitará de um tempo de exposição mais prolongado.
Controlar a oclusão. O material excessivo pode ser removido usando um escalpelo. Recomenda-se a utilização de pontas de acabamento de silicone para polir o trabalho.

Remover a restauração provisória:
Para tirar o trabalho provisório, introduzir um instrumento sólido no trabalho provisório e extrair.

Avisos, precauções:
O material poderá aderir a resinas dentais ou a bases cavitárias (p. ex. materiais fotopolimerizáveis). Neste caso utilizar um isolamento adequado (p. ex. glicerina, vaselina). As substâncias fenólicas, especialmente os preparados que contêm eugenol ou timol, interferem na polimerização do **Clip/Clip F**. Por isso, evite usar cimentos de óxido de zinco e eugenol ou outros materiais que contenham eugenol junto com o **Clip/Clip F**.
Se a restauração provisória ficar mais de 2 semanas na boca e no caso de superfícies oclusais ou marginais, recomenda-se um reforço com um compósito. Para tal, aplicar uma pequena quantidade dum compósito nas zonas correspondentes e, depois da impressão, polimerizar junto com o **Clip**. O facto de o **Clip** expandir ligeiramente garante uma adaptação marginal excelente durante o período de permanência da restauração provisória. No caso de um tratamento simultâneo de dentes contíguos, eliminar o material excessivo nas zonas proximais, antes da polimerização por forma a manter a mobilidade dos dentes e dos pontos de contacto.
O **Clip** contém acrilatos, metacrilatos e BHT.
O **Clip F** contém metacrilatos, BHT e fluoreto.
Clip/Clip F não deve ser utilizado em caso de hipersensibilidade (alergia) conhecida a qualquer destes componentes. Para evitar reações em pacientes sensíveis, evitar o contacto da pasta não endurecida com a mucosa.

Conservação:
Armazenar a temperaturas entre 4 °C - 23 °C. Se não usar o produto durante um longo período, recomenda-se a conservação num lugar fresco. Não utilizar após expirar o prazo de validade.

Os nossos preparados são desenvolvidos para uso no sector odontológico. No que se refere à aplicação dos preparados por nós fornecidos, as nossas instruções e recomendações verbais e/ou escritas estão desprovidas de qualquer compromisso, estando de acordo com os nossos conhecimentos. As nossas instruções e/ou conselhos não isentam o utilizador de examinar os preparados por nós fornecidos no que se refere à adequação às aplicações pretendidas. Dado que a aplicação dos nossos produtos não é efetuada sob o nosso controlo, esta é da exclusiva responsabilidade do utilizador. Naturalmente, asseguramos a qualidade dos nossos preparados em conformidade com as normas existentes e de acordo com as condições gerais de venda e entrega.

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Str. 1-3
27472 Cuxhaven
Germany

Phone +49 (4721) 719-0
Fax +49 (4721) 719-140
e-mail: marketing@voco.com
www.voco.dental

 © by VOCO