VOCO

BR

Meron

Em conformidade com a DIN EN ISO 9917

Instruções de utilização

Descrição do produto:
Meron é um cimento de ionómero de vidro para cimentação. O **Meron** caracteriza-se por uma baixa solubilidade na boca e por uma baixa acidez.

Áreas de aplicação:
Para a fixação de coroas, pontes, inlays, onlays, espigões e bandas ortodónticas.

Modo de aplicação:
Limpar cuidadosamente as superfícies de esmalte, dentina e metal e secá-las exaustivamente. Assegurar que não existem resíduos de outros materiais que poderiam ter um efeito negativo nas propriedades do material. Recomenda-se fixar trabalhos provisórios com um cimento provisório sem eugenol. Limpar cotos antes da fixação, enxaguar (p. ex. com H_2O_2) e secar.
Agitar bem o pó antes de utilizar!
O material deve ser trabalhado a uma temperatura de 15 °C - 23 °C.
Misturar uma colher medidora rasa de pó com uma gota de líquido (proporção de mistura pó/ líquido = 3,0 : 1 g/g).
Deitar o pó e o líquido numa placa de vidro apropriada ou num bloco de mistura apropriado. Manter o frasco do líquido na posição vertical para dosear. Recomenda-se dividir o pó em três porções iguais e misturá-las sucessivamente com o líquido usando uma espátula plástica dura ou de um outro material bem resistente à abrasão.

tempo de mistura	tempo de trabalho	tempo de presa
30 s	3 min	5 - 7 min

Aplicação:
O tempo de trabalho do **Meron** à temperatura ambiente é de aprox. 3 min. O material ganha presa passados 5 - 7 min (3 - 5 min na boca). Temperaturas mais altas reduzem o tempo de trabalho, enquanto temperaturas mais baixas o prolongam.
O **Meron** misturado tem a consistência certa quando se deixa aplicar com um pincel duro no coto do dente e na coroa. Evitar todo o contacto com água e saliva durante a aplicação e o tempo de presa.

Indicações e precauções:
Excessos domaterial endurecido podemser removidos depois de aprox. 10 - 15 min. Recomenda-se a utilização de uma sonda para removê-los.
Cotos fortemente desgastados ou sensíveis devem ser dessensibilizados antes da fixação provisória. Resíduos de verniz e outras substâncias estranhas (p. ex. agentes de isolamento) podem afectar a adesão. Por isso, devem ser completamente removidos antes da fixação definitiva com o **Meron**.
Não utilizar o material com excessos demasiado grandes e verificar que há uma espessura restante de dentina suficiente para evitar irritações da polpa. Se for necessário, deve utilizar um agente protector nas proximidades da polpa ou deve efectuar uma reconstrução de coto.
Limpar bem os instrumentos com água fria imediatamente após a utilização para evitar que os restos do cimento endureçam. Após a remoção de bandas ortodónticas os resíduos de cimento podem ser removidos rápida e seguramente com um raspador ultra-sónico.
O **Meron** contém ácido poliacrílico e parabenos. **Meron** não deve ser utilizado em caso de hipersensibilidade (alergia) conhecida a qualquer destes componentes.

Conservação:
Fechar bem o recipiente do pó imediatamente após a utilização; a humidade leva a perdas de estabilidade.
Armazenar a temperaturas entre 4 °C - 23 °C. Não utilizar após expirar o prazo de validade.

Os nossos preparados são desenvolvidos para uso no sector odontológico. No que se refere à aplicação dos preparados por nós fornecidos, as nossas instruções e recomendações verbais e / ou escritas estão desprovidas de qualquer compromisso, estando de acordo com os nossos conhecimentos. As nossas instruções e / ou conselhos não isentam o utilizador de examinar os preparados por nós fornecidos no que se refere à adequação às aplicações pretendidas. Dado que a aplicação dos nossos produtos não é efectuada sob o nosso controlo, esta é da exclusiva responsabilidade do utilizador. Naturalmente, asseguramos a qualidade dos nossos preparados em conformidade com as normas existentes e de acordo com as condições gerais de venda e entrega.

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Str. 1-3
27472 Cuxhaven
Germany

Phone +49 (4721) 719-0
Fax +49 (4721) 719-140
e-mail: marketing@voco.com
www.voco.dental

VOCO

 © by VOCO