VOCO

Clip F

中文 CN

光固化临时充填材料
使用说明书

产品名称及描述：

Clip F 光固化临时充填材料是一种用于暂时性充填和封闭的光固化材料。其具有弹性的粘稠度使取出材料非常地容易，即使在倒凹位也是如此，无需再次备洞，去除材料不会破坏原来的洞型。因此能有效保证临时充填所起的效果，并且使临时性充填技术得到改善。**Clip F** 光固化临时充填材料含有氟并能持续释放氟离子。

型号规格：

2 × 4 g/盒，3 × 4 g/盒

产品结构及组成：

本品是一种用于暂时性充填和封闭的光固化材料。主要由甲基丙烯酸羟乙酯、二氧化硅、聚胺酯丙烯酸盐、氟化钠、聚烷基丙烯酸盐组成。

产品适用范围：

该产品用于各种类型的窝洞的临时性充填，在运用嵌体和高嵌体技术时窝洞暂时性保护性封闭。

使用方法：

如常规的方式备洞，垫底以及取印模。

冲洗并且干燥窝洞。

使用合适的工具（球型充填器，抹刀等）将产品直接充填入窝洞。

具体操作：

轻微地去除材料多余的部分，勾勒出相应的形状。如果运用于嵌体和高嵌体技术，在固化材料前应注意保留牙齿间的接触点，可用牙线或者成型片（保持牙齿的可动性）。

根据层面的不同厚度，光固时间为20到40秒不等。使用常规的光固化设备（要求：卤素光聚合设备的光输出不能小于500 mW/cm²，而LED（发光二极管）设备不能小于300mW/cm²）。一般来说，5 mm的材料厚度需要光固40秒。如果光固化设备无法尽量靠近材料进行光固化操作，则应适量增加光固化的时间（从不同侧面固化材料，使材料彻底聚合）。

检查咬合关系，用手术刀片去除多余材料。可用硅胶打磨器进行修整打磨。

临时充填材料的取出：

将尖头的器具（如：探针）插入整个充填体，直接向外抽取就能将材料整块取出。

注意事项/预防措施：

- 该产品有可能会与树脂为基质类材料或者垫底材料（如光固化材料）相互粘结。在此情况下，应使用合适的隔离剂（如甘油或者凡士林）。应避免使用含有丁香酚的垫底材料，因为丁香酚会阻碍该产品的聚合。
- 如果该产品需要在口内停留超过2周的时间，那么在咬合面区域，尤其是边缘密合处，推荐可以用树脂材料再次强化。操作时，将少量的树脂材料运用于需要的区域，再结合该产品一起塑型后进行光固化。
- 该产品具有轻微的膨胀性能，这样作为临时充填材料可达到一定的边缘封闭效果。如果操作的同时还要处理邻近的牙齿，则先除去多余的材料再进行光固化，可保持单个牙齿的可动性，保留牙齿间的接触点。
- 该产品含有聚胺脂丙烯酸盐（UDMA），BHT，聚合物和氟。对以上成份过敏者请不要使用。应避免让没有完全聚合时的材料接触口腔粘膜，以免导致过敏反应。

储存：

在4 °C到23 °C温度下储存。如果长时间不使用该产品，则推荐冷藏。不要在有效期限之后继续使用本产品。

生产日期和失效日期：

见外包装

使用期限：

3年

我们的产品专为牙科医学所开发。对于我们的产品的相关说明，我们依据我们的知识为您提供最为详尽的口头与书面说明并且不承担相关责任。尽管我们可提供信息和/或建议，您仍需仔细检查产品并确保其正确使用。由于我们无法监控用户的使用，因此用户将对其使用的后果负全责。当然我们保证我们的产品符合现行产品质量标准并且其销售和运输均符合相关规定。

注册人/生产企业

名称：德国沃柯有限公司 VOCO GmbH
住所：Anton-Flettner-Str.1-3, 27472 Cuxhaven, Germany
生产地址：Anton-Flettner-Str.1-3, 27472 Cuxhaven, Germany
原产地：德国

代理人/售后服务

名称：沃柯牙科产品（上海）有限公司
住所：上海市普陀区长寿路1118号B幢9层K
电话：021-52378798
传真：021-52388766
电子邮箱：china@voco.com
网址：www.voco.cn

医疗器械注册证/产品技术要求编号：国械注进20142175654

修订日期：2023年12月19日

通信地址：	电话：	+49 (4721) 719-0
Anton-Flettner-Str. 1-3	传真：	+49 (4721) 719-140
27472 Cuxhaven	电子信箱：	china@voco.com
Germany/德国	网址：	www.voco.cn

VOCO

VC 60 001289 CN 1223 99 / 0311 © by VOCO