VOCO

TR

VOCO Ionofil Molar AC/Quick

CE 0482

EN 299117/ ISO 9917' e uygundur

Kullanım talimatı

Ürün tanımı:
VOCO İonofil Molar AC/Quick direkt uygulama için kapsüller halinde, radyopak bir camionomer dolgu simanıdır.
VOCO İonofil Molar AC/Quick mine ve dentine kimyasal olarak tutunur ve daimi flor salınımı sağlar.
VOCO İonofil Molar AC A1, A2 ve A3 renklerinde mevcuttur.
VOCO İonofil Molar AC/Quick A1, A2 ve A3 renklerinde mevcuttur.
Her uygulama kapsülünde 0,15 ml siman kullanıma uygundur.

Endikasyonları:
- Diş kolesindeki V şeklindeki defektlerin, mine ve kök lezyonlarının tedavisinde, sınıf V dolgular dahil
- Süt dişi restorasyonlarında (özellikle sınıf I)
- Sınıf II dolgularda (oklüzal basınca maruz olmayan) tünel preparasyonun kullanılarak
- Diş tamamlamalarında ve kaide olarak
- Sınıf I ve II kavitelerin uzun süreli geçici kapatılmalarında

Uygulama:

Preparasyon:
VOCO İonofil Molar AC/Quick' in mine ve dentine tutunması kenar açıklıklarının önlenmesini ve retansiyon alanlarının oluşmasını sağlamaktadır. Undercutlar dolguya ayrıca bir tutunma sağlamaktadır. Dolgunun tabaka kalınlığı 1mm' den daha az olmamalıdır. Özellikle kırlangıç kuyruğu kavite hazırlamayınız. Gerektiği taktirde konvansiyonel bir preparasyon tercih ediniz.
Kaviteyi temizleyiniz (örn. %3 içerikli hidrojen peroksit), su ile yıkayınız ve kurutunuz (sıcak hava). Dentini çok kurutmadığınızdan emin olunuz. Dentin kalınlığı 1,5 mm' den az değil ise ekstra bir kaide gerekmemektedir. Dentin kalınlığının daha az olduğu durumlarda olası bir pulpa iritasyonunu engellemek için pulpaya yakın olunan alanların kalsiyumhidroksit içerikli bir materyalle kapatılması önerilmektedir.
Uygulama öncesi kapsülün aktive edilmesi, karıştırılması ve kapağının açılması gerekmektedir.



Aktivasyon:
Aktivasyon esnasında mandalın altında bulunan ambalajdaki likidin tamamının kapsülün içine sıkılması gerekmektedir. Bu aşama kapsül aktivatörü yardımıyla gerçekleştirilmektedir. Bunun için kapsülün uygulama kanülü yukarıya bakacak şekilde ve mandalın da aktivatörün hareketli kısmında olması koşuluyla yerleştirilmesi gerekmektedir. Aktivatörün kolunu 2 s basılı tutunuz.

Karıştırma:
Aktive edilmiş olan kapsülü karıştırma cihazına (dakkada 4.000 - 4.500 titreşim) yerleştiriniz ve yaklaşık 10 s karıştırınız. Kapsülü karıştırma cihazından alınız.
Farklı markaların karıştırıcıları kullanıldığı taktirde titreşim sayısına göre karıştırma süresi kısalabilmekte veya uzayabilmektedir.

Açma:
Uygulama kanülüne sahip kapağı (kapakçığını duruşuna göre) yarım sağa tur yaptırarak açınız.

Uygulama:
Kapakçığı açık olan kapsülü tabancaya yerleştiriniz. Tabancanın içinde kapsülün yönü istenildiği gibi ayarlanabilmektedir. Materyali orantılı basınçuygulayarak karıştırma süresinden sonraki 30 s içinde kaviteye sıkınız. Fazla basınç uygulamayınız.

VOCO İonofil Molar AC:



VOCO İonofil Molar Quick:

Karıştırma sonrası **VOCO İonofil Molar AC/Quick** yaklaşık 1,5 dk uygulama süresine sahiptir (oda sıcaklığında). Tabakaların uygulandığı alanın kuru olması gerekmektedir. Rubber dam kullanılması önerilmektedir.
Cam iyonomer simanlar sertleşme süresinde özellikle uygulama sonrası nemden (tükrük, nefes) veya aşırı kurutmadan etkilenmektedirler. Bu yüzden mümkünse matris veya bantla kapatılmaları veya koruyucu lak uygulanması önerilmektedir (bk. **Final Varnish LC** kullanım talimatı).
Bitim ve polisaj (uygun cila diski ile) işlemi dolgu yapıldıktan en erken 7 dk. (**VOCO İonofil Molar**) veya 2,5 dk. (**VOCO İonofil Molar AC**) sonra yapılmalıdır. Sonrasında tekrar bir koruyucu lak uygulaması önerilmektedir.
En iyi cilalama dolgu yapımından 24 saat sonra elde edilmektedir.

Dikkat edilmesi gerekenler:
VOCO İonofil Molar AC/Quick poliakrilasidi, fluorsilikat ve paraben içermektedir. Belirtilen içerikteki herhangi bir maddeye karşı hassasiyet (alerji) bulunduğunda kullanılmamalıdır.
VOCO İonofil Molar AC/Quick kullanımdan hemen önce karıştırılmalıdır. Böylece materyalin kaviteye uygulama ve modelaj süresi kısıtlanmaz ve olası zaman aşımında oluşabilecek çatlaklar önlenmiş olur.
AC kapsülü aktive edildikten hemen sonra karıştırılmalıdır.

Saklama koşulları:
VOCO İonofil Molar AC/Quick kapsülleri kuru ortamda 15 °C - 23 °C arasında saklanmalıdır. Ancak kullanım öncesi ambalajından çıkartınız.
Ambalajda belirtilen miyad geçildiği taktirde kullanmayınız.
Final Varnish LC şişesini kullanım sonrası hemen kapatınız. Oda sıcaklığında ışıktan korunarak saklanması gerekmektedir.

Ürünlerimiz diş hekimliğinde kullanılması için geliştirilmiştir. Ürünlerimiz hakkında verdiğimiz bilgiler bizce önemli bilgilerdir. Sözlü ve yazılı olarak verdiğimiz bilgiler bizim için en önemli bilgilerdir ve kullanıcıya mecburiyeti yoktur. Bizim verdiğimiz bilgiler, sizin ürünlerimizi başka uygun alanlarda kullanmanıza engel teşkil etmemektedir. Ürünlerin kullanımı bizim dışımızda kullanıcı kontrolünde olduğu için uygulamalardan tamamen kullanıcı sorumludur. Tabii ki, belirttiğimiz şartlarda, genel standartlarda kullanılması ve genel satın alma kurallarına uyulması durumunda ürünlerimizi garanti etmekteyiz.

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Str. 1-3
27472 Cuxhaven
Germany

Phone +49 (4721) 719-0
Fax +49 (4721) 719-140
e-mail: marketing@voco.com
www.voco.com

VOCO

VC 60 001630 TR 1113 99 / 0712 © by VOCO