VOCO TR

# Calcimol LC

CE 0482

## Kullanım talimatı

**Calcimol LC**, ışıkla sertleşen, radyopak tek bileşenli kalsiyum hidroksit patıdır.

**Endikasyonları:**
- Endirekt pulpa kuafajı
- Tüm dolgu materyallerinin altında kaide olarak

**Uygulama:**
Materyalin uygulanacağı alanların kuruluğundan emin olunuz ve kontaminasyonu engelleyiniz.
Pulpaya çok yaklaşıldığı durumlarda, **Calcimol LC** yerine su bazlı bir kalsiyumhidroksit patı tercih ediniz. Kenar uyumsuzluklarını ve bakteri oluşumunu engelleyebilmek için servikal/aproksimal kenarları yeterince izole ettiğinizden emin olunuz.
**Calcimol LC** şırınga ile direkt uygulanabilmektedir. Gereksiz akmayı engelleyen şırınganın fonksiyonunu bozmamak için kullanım esnasında/sonrasında pistonun geri çekilmemesine dikkat ediniz!
Tüp şeklindeki **Calcimol LC**' yi gerekli miktarda karıştırma yüzeyine koyunuz ve uygun bir alet ile uygulayınız. 1 mm' den geniş kaidelerde tabakalar halinde uygulayınız ve her katmanı teker teker 20 sn. polimerize ediniz. Daha yüksek tutunma değerleri istendiğinde (örn. adezif dolgu tekniğinde), **Calcimol LC** uygulanmadan önce bir adezif uygulanabilmektedir. Bunun için lütfen üreticinin kullanım talimatını dikkate alınız.
**Calcimol LC**' yi halojen ışık ile sertleştiriniz. Fazlalıkları polimerizasyon öncesi uygun bir el aletiyle temizleyiniz. Polimerizasyon sonrası kalan fazlalıkları sont yerine frez ile almanız tavsiye edilmektedir. Sonrasında dolguyu üretici firmanın talimatına uyarak yapınız.

**Dikkat edilmesi gerekenler:**
**Calcimol LC'** yi dolgu kenarlarına gelecek şekilde uygulamayınız. Daimi dolgunun kenar noktası her daim çürüğü temizlenmiş diş sert dokusunda olmalıdır. Bu sert dokunun öncesinde bond ile prepare edilmiş olması gerekmektedir.
**Calcimol LC**; kron-köprü maddelerine, metakrilat esaslı geçici patlara, bazı ölçü maddelerine (örn. polyether) maddelere yapışır, bu da kaidelerin (güdük yapımında) zarar görmesine neden olur. Bu gibi durumlarda izolasyon maddesinin kullanılması tavsiye edilir (Vazelin, Gliserin jeli ya da benzerleri). Daimi tedavi öncesi lütfen izolasyon materyalini uygulama alanından uzaklaştırınız.
**Calcimol LC**' nin tutuculuğundan ötürü fazlalıkların sond ile temizlenmesi mümkün değildir.
**Calcimol LC** uygulanmasından sonra direkt ışığa (reflektör ışığı, güneş ışığı) maruz bırakmayınız ve maddeyi çabuk uygulayınız.
**Calcimol LC** metakrilatlar, BHT ve aminler içerir. Sayılan bu materyallere karşı alerjisi olan hastalarda kullanılmamalıdır. Kalsiyum hidroksit cilt ve mukozaya zarar verir, göz ile temasından kaçınılmalıdır.
Ojenöl ve diğer atıklar (örn. Tymol) polimerizasyonu engellediğinden, materyal ile temasından kaçınılmalıdır. Ojenol ve diğer atıklar (örneğin timol), polimerizasyonu engellediğinden, bu maddelerle temasından kaçınınız.
Işık çubuğunu materyal yüzeyine mümkün olduğunca yakın tutunuz, aksi taktirde sertleşmede sorun çıkabilmektedir. Yeterli olmayan polimerizasyon tutuculuğun ve sonrasında şikayetlerin nedeni olabilmektedir.
Işık gücünün ve uygulamasının yetersiz olduğu durumlarda polimerizasyon tam olarak sağlanamaz.

**Saklama koşulları:**
Kapağı kapalı şekilde, 4 °C - 23 °C sıcaklıkta, ışık ve nemden uzak bir şekilde saklayınız.
Lütfen şırıngaları ilk kullanıma kadar alüminyum folyo içinde saklayınız. Materyali ambalajı açtıktan sonra 6 ay içinde, miadı geçmeden tüketiniz. Uygulama aralarında şırıngaları orjinal kapaklı ve kapalı şekilde saklayınız.

Ürünlerimiz diş hekimliğinde kullanılması için geliştirilmiştir. Ürünlerimiz hakkında verdiğimiz bilgiler bizce önemli bilgilerdir. Sözlü ve yazılı olarak verdiğimiz bilgiler bizim için en önemli bilgilerdir ve kullanıcıya mecburiyeti yoktur. Bizim verdiğimiz bilgiler, sizin ürünlerimizi başka uygun alanlarda kullanmanıza engel teşkil etmemektedir. Ürünlerin kullanımı bizim dışımızda kullanıcı kontrolünde olduğu için uygulamalardan tamamen kullanıcı sorumludur. Tabii ki, belirttiğimiz şartlarda, genel standartlarda kullanılması ve genel satın alma kurallarına uyulması durumunda ürünlerimizi garanti etmekteyiz.

**VOCO GmbH** **Phone +49 (4721) 719-0**
**Anton-Flettner-Str. 1-3** **Fax +49 (4721) 719-140**
**27472 Cuxhaven** **e-mail: marketing@voco.com**
**Germany** **www.voco.com**

VOCO

 © by VOCO

VOCO TR

Calcimol LC

CE 0482

Kullanım talimatı

Calcimol LC, ışıkla sertleşen, radyopak tek bileşenli kalsiyum hidroksit patıdır.

Endikasyonları:
- Endirekt pulpa kuafajı
- Tüm dolgu materyallerinin altında kaide olarak

Uygulama:
Materyalin uygulanacağı alanların kuruluğundan emin olunuz ve kontaminasyonu engelleyiniz.
Pulpaya çok yaklaşıldığı durumlarda, Calcimol LC yerine su bazlı bir kalsiyumhidroksit patı tercih ediniz. Kenar uyumsuzluklarını ve bakteri oluşumunu engelleyebilmek için servikal/aproksimal kenarları yeterince izole ettiğinizden emin olunuz.
Calcimol LC şırınga ile direkt uygulanabilmektedir. Gereksiz akmayı engelleyen şırınganın fonksiyonunu bozmamak için kullanım esnasında/sonrasında pistonun geri çekilmemesine dikkat ediniz!
Tüp şeklindeki Calcimol LC' yi gerekli miktarda karıştırma yüzeyine koyunuz ve uygun bir alet ile uygulayınız. 1 mm' den geniş kaidelerde tabakalar halinde uygulayınız ve her katmanı teker teker 20 sn. polimerize ediniz. Daha yüksek tutunma değerleri istendiğinde (örn. adezif dolgu tekniğinde), Calcimol LC uygulanmadan önce bir adezif uygulanabilmektedir. Bunun için lütfen üreticinin kullanım talimatını dikkate alınız.
Calcimol LC' yi halojen ışık ile sertleştiriniz. Fazlalıkları polimerizasyon öncesi uygun bir el aletiyle temizleyiniz. Polimerizasyon sonrası kalan fazlalıkları sont yerine frez ile almanız tavsiye edilmektedir. Sonrasında dolguyu üretici firmanın talimatına uyarak yapınız.

Dikkat edilmesi gerekenler:
Calcimol LC' yi dolgu kenarlarına gelecek şekilde uygulamayınız. Daimi dolgunun kenar noktası her daim çürüğü temizlenmiş diş sert dokusunda olmalıdır. Bu sert dokunun öncesinde bond ile prepare edilmiş olması gerekmektedir.
Calcimol LC; kron-köprü maddelerine, metakrilat esaslı geçici patlara, bazı ölçü maddelerine (örn. polyether) maddelere yapışır, bu da kaidelerin (güdük yapımında) zarar görmesine neden olur. Bu gibi durumlarda izolasyon maddesinin kullanılması tavsiye edilir (Vazelin, Gliserin jeli ya da benzerleri). Daimi tedavi öncesi lütfen izolasyon materyalini uygulama alanından uzaklaştırınız.
Calcimol LC' nin tutuculuğundan ötürü fazlalıkların sond ile temizlenmesi mümkün değildir.
Calcimol LC uygulanmasından sonra direkt ışığa (reflektör ışığı, güneş ışığı) maruz bırakmayınız ve maddeyi çabuk uygulayınız.
Calcimol LC metakrilatlar, BHT ve aminler içerir. Sayılan bu materyallere karşı alerjisi olan hastalarda kullanılmamalıdır. Kalsiyum hidroksit cilt ve mukozaya zarar verir, göz ile temasından kaçınılmalıdır.
Ojenöl ve diğer atıklar (örn. Tymol) polimerizasyonu engellediğinden, materyal ile temasından kaçınılmalıdır. Ojenol ve diğer atıklar (örneğin timol), polimerizasyonu engellediğinden, bu maddelerle temasından kaçınınız.
Işık çubuğunu materyal yüzeyine mümkün olduğunca yakın tutunuz, aksi taktirde sertleşmede sorun çıkabilmektedir. Yeterli olmayan polimerizasyon tutuculuğun ve sonrasında şikayetlerin nedeni olabilmektedir.
Işık gücünün ve uygulamasının yetersiz olduğu durumlarda polimerizasyon tam olarak sağlanamaz.

Saklama koşulları:
Kapağı kapalı şekilde, 4 °C - 23 °C sıcaklıkta, ışık ve nemden uzak bir şekilde saklayınız.
Lütfen şırıngaları ilk kullanıma kadar alüminyum folyo içinde saklayınız. Materyali ambalajı açtıktan sonra 6 ay içinde, miadı geçmeden tüketiniz. Uygulama aralarında şırıngaları orjinal kapaklı ve kapalı şekilde saklayınız.

Ürünlerimiz diş hekimliğinde kullanılması için geliştirilmiştir. Ürünlerimiz hakkında verdiğimiz bilgiler bizce önemli bilgilerdir. Sözlü ve yazılı olarak verdiğimiz bilgiler bizim için en önemli bilgilerdir ve kullanıcıya mecburiyeti yoktur. Bizim verdiğimiz bilgiler, sizin ürünlerimizi başka uygun alanlarda kullanmanıza engel teşkil etmemektedir. Ürünlerin kullanımı bizim dışımızda kullanıcı kontrolünde olduğu için uygulamalardan tamamen kullanıcı sorumludur. Tabii ki, belirttiğimiz şartlarda, genel standartlarda kullanılması ve genel satın alma kurallarına uyulması durumunda ürünlerimizi garanti etmekteyiz.

VOCO GmbH Phone +49 (4721) 719-0
Anton-Flettner-Str. 1-3 Fax +49 (4721) 719-140
27472 Cuxhaven e-mail: marketing@voco.com
Germany www.voco.com

VOCO

VC 60 001307 TR 0413 99 / 0213 © by VOCO